



Värmedata för Cellbetong

Cement kg/m ₃	Termisk konduktivitet λ W/mk	Koefficient	Tjocklek mm									
			40	50	60	70	80	90	100	150	200	250
200	0.065	R m ₂ k/W (tjocklek/λ)	0.61	0.77	0.92	1.08	1.23	1.38	1.54	2.31	3.08	3,85
250	0.067		0.60	0.75	0.90	1.04	1.19	1.34	1.49	2.24	2.99	3,73
300	0.080		0.50	0.63	0.75	0.88	1.00	1.13	1.25	1.88	2.50	3,13
350	0.103		0.39	0.49	0.58	0.68	0.78	0.87	0.97	1.46	1.94	2,43
200	0.065	U W/m ₂ k (1/R)	1.64	1.30	1.09	0.93	0.81	0.72	0.65	0.43	0.32	0,26
250	0.067		1.67	1.33	1.11	0.96	0.84	0.75	0.67	0.45	0.33	0,27
300	0.080		2.00	1.59	1.33	1.14	1.00	0.88	0.80	0.53	0.40	0,32
350	0.103		2.56	2.04	1.72	1.47	1.28	1.15	1.03	0.68	0.52	0,41